СУХОЙ УПРОЧНИТЕЛЬ ГЕРКУЛИТ® ТОП

Геркулит® Топ – цементносодержащая смесь, которая затирается на свежеуложенную влажную бетонную поверхность. Геркулит® Топ состоит из промытого гранулированного кварца, минерала Динагрип и специального цемента, произведенного на основе Портланд-цемента.

- Геркулит® Топ 100 для бетонных плит с вцс 0,57-0,60
- Геркулит® Топ 200 для бетонных плит с вцс 0,54-0,57
- Геркулит® Топ 300 для бетонных плит с вцс 0,50-0,54

Соблюдение вышеизложенных рекомендаций уменьшает риск возникновения поверхностных трещин и известкового налета на поверхности бетона.

Рекомендованная минимальная марочность бетона относительно толщины бетонной плиты:
Толщина < 150 мм - используйте бетон C28/35
Толщина > 150 мм - используйте бетон C30/37

Геркулит® Топ гораздо быстрее впитывает влагу, чем другие сухие материалы, что в конечном итоге приводит к лучшему результату.

Почему стоит выбрать упрочнитель Геркулит® Топ?

- Геркулит® Топ классифицирован как бетон для очень высоких нагрузок согласно стандарту EU 206-1.
- Геркулит® Топ является самополирующимся – чем больше износ, тем лучше выглядит отделка поверхности.
- Геркулит® Топ светлых тонов имеет способность к отражению.
- На полах с Геркулит® Топ не остается следов от колес вилочных погрузчиков.
- Геркулит® Топ может заменить эпоксидные и полиуретановые покрытия, так как он более устойчив к износу.
- Геркулит® Топ применяется на свежеуложенный бетон.
- Геркулит® Топ не содержит металлической фибры, поэтому не ржавеет.
- Геркулит® Топ устойчив к смазочным материалам, некоторым растворителям и щелочным растворам.
- Геркулит® Топ не скользкий и прост в обслуживании.

CE

Износоустойчивость

Самый большой урон бетону наносится износом от автомобилей, машин, погрузчиков и пешеходов. Результаты независимых испытаний показывают, что Геркулит® Топ увеличивает износостойкость до 20 раз. В таблице ниже приведены результаты испытаний согласно Британскому стандарту (EN/BS 13892-4:2002 и EN/BS 8204-2:2003).

Продукт	Прочность на сжатие	Прочность на растяжение	Истираемость в мм, после 2800 оборотов (максимальная истираемость
Геркулит® Топ 100	85 Н/мм^2	8,3 Н/мм^2	AR 0,5 (0,01 mm)
Геркулит® Топ 200	90 Н/мм^2	8,5 Н/мм^2	AR 0,5 (0,00 mm)
Геркулит® Топ 300	96 Н/мм^2	9,1 Н/мм^2	AR 0,5 (0,00 mm)

Инструкция по укладке Геркулит® Топ:

См. отдельный документ "Инструкция по применению"

Эстетический уход:

Полировка поверхности с применением пропитки Литурин и полировочной системы LC Rider PAD с элементами 120-800 грит
См. отдельный документ "Инструкция по применению"

Дополнительная защита от пятен и загрязнений:

Полировка поверхности с применением пропитки Стейнвош и полировочной системы LC Rider PAD с элементами 1000 грит
См. отдельный документ "Инструкция по применению"

Подходит для полов в:

- Производственных и складских помещениях
- Распределительных и логистических центрах
- Магазинах и торговых центрах
- Аэропортах, железнодорожных и автобусных станциях
- Мастерских
- Гаражах и на парковках

История

На протяжении последних 50 лет уложено 25 000 000 м^2 бетонных полов Геркулит® в более чем 30 странах.
Нам оказывали доверие, среди прочих, такие компании, как Volvo, IKEA, SAAB и Coca Cola.

ab lindec®
Box 5, 421 21 V.Frölunda, Sweden, Tfn +46-31-298810
Fax +46-31-298876 export@lindec.se www.lindec.com