ASENNUSOHJEET
HERKULIT® TOP

Herkulit® Top asennusohjeet (Sirotevaunua käyttäen)

1. Levitä betoni mahdollisimman tasaiseksi. Huomaa,että jäykempi massa vähentää pinnan kirjavuutta.

2. Kun betoni kestää päällä kävelemisen kengän upotessa n.1mm,on oikea aika levittää Herkulit® Top.

3. Hierrä pinta levyllä ennen Herkulit® Topin levitystä. Levitä n.2,5kg /m^2 mahdollisimman tasaiseksi kerrokseksi sirotevaunulla. Anna Herkulit® Topin kastua ja hierrä pinta auki hiertolevyllä.

4. Lisää puuttuva 2,5kg/m^2 Herkulit® Toppia mahdollisimman tasaiseksi kerrokseksi. Anna Herkulitin® kastua (n.5-15 minuuttia).

5. Kun Herkulit® on kastunut läpi, hierrä pinta hiertolevyllä useita kertoja ristiin parhaan tasaisuuden saavuttamiseksi. Harkitse Allen komposiittilevyjen käyttöä,eritoten vaaleita värejä käytettäessä.

6. Liippaa pinta viimeistelysiivillä 3-4 kertaa ristiin.

7. Välittömästi viimeisen liippauskerran jälkeen lisää Lithurin® II S (vesiliukoinen) 0,15 litraa/m^2 tai Lindolit® W (vesiliukoinen) 0,07 litraa/m^2 (tiivistettä) veteen laimennettuna 1:3. Seuraavana aamuna kastele pinta ja peitä muovilla.

Ennen lattian käyttöönottoa suosittelemme pesua Lindec Concrete Soapilla® siivouskonetta apuna käyttäen. Annostus 0,10 litraa/m^2 (tiivistettä) sekoitettuna veteen 1:10. Päivittäiseen siivoukseen 0,010 litraa/m^2. Tämä toimenpide tiivistää pintaa ja lisää pinnan kiiltoa.

ab lindec® yrittää jakaa mahdollisimman tarkkaa tietoa tuotteidensa teknisistä ominaisuuksista ja käytöstä. Koska ab lindec® ei voi kontrolloida sitä miten ja missä olosuhteissa tuotteita käytetään, ab lindec® ei myöskään ole vastuussa tuotteidensa käytöstä. ab lindec® on vastuussa tuotteistaan vain luovutukseen asti.

ab lindec®
Box 5, 421 21 V.Frölunda, Sweden, Tfn +46-31-298810,
Fax +46-31-298876, export@lindec.se, www.concretefloor.com

Kuinka saada Herkulit® Top pinnasta mahdollisimman tasavärinen?

On tärkeää pitää mielessä, että työskentelemme betonin kanssa, joka sisältää erilaisia hiekkoja ja kiviaineksia, vettä, sementtiä ja mahdollisesti notkistinta. Jokaisen betonikuorman kiviainesten koostumus ja vesimäärä vaihtelee ja kaikella tällä on vaikutus lopputulokseen. Tätä ketjua on mahdotonta kontrolloida 100%, mutta alla on listattu asioita jotka auttavat parantamaan lopullisen tuotteen laatua.

1. Käytä laadukasta betonia. Oikea vesi-sementtisuhde ja riittävä määrä korkealuokkaista sementtiä vähentää ongelmia.

2. Yritä levittää Herkulit® Top niin myöhään kuin mahdollista. Herkulit® Top kastuu läpi erittäin tehokkaasti.

3. Käytettäessä jälkihoitona vettä ja muovia,varmista että muovi pysyy koko alueen päällä 7-14 vrk.

4. Vältä kävelyä likaisilla kengillä juuri levitetyn Herkulitin® päällä, etenkin vaaleita värejä käytettäessä.

5. Älä käytä huonolaatuisia hiertolevyjä tai siipiä. Näistä saattaa irrota pintaan väriä,joka tummentaa pintaa. Vaaleita värejä käytettäessä suosi Allen komposiittilevyjä.

6. Pidä käsityökalut, hiertolevyt ja siivet puhtaina.

7. Älä tankkaa hiertokoneita uuden valmiin lattian päällä.

8. Vältä hiertämästä pintaa liian kuivana käytettäessä vaaleita sävyjä. Pinta palaa tummaksi.

Mahdollinen pinnan kirjavuus ei huononna lattian laatua. Se on ainoastaaan kosmeettinen haitta, joka tasaantuu lattiaa käytettäessä!

ab lindec® yrittää jakaa mahdollisimman tarkkaa tietoa tuotteidensa teknisistä ominaisuuksista ja käytöstä. Koska ab lindec® ei voi kontrolloida sitä miten ja missä olosuhteissa tuotteita käytetään, ab lindec® ei myöskään ole vastuussa tuotteidensa käytöstä. ab lindec® on vastuussa tuotteistaan vain luovutukseen asti.

ab lindec®
Box 5, 421 21 V.Frölunda, Sweden, Tfn +46-31-298810,
Fax +46-31-298876, export@lindec.se, www.concretefloor.com