

Иболит<sup>®</sup> Топ – это готовая сухая смесь, которая содержит в себе как цемент хорошего качества, так и промытые и высушенные заполнители, готовые к применению при производстве бетонных полов для повышения устойчивости поверхности к износу (истиранию).

### Преимущества:+

- Иболит<sup>®</sup> Топ увеличивает износостойкость бетона в 35 раз по сравнению с бетоном С 25/30 (Европейский стандарт 206-1).
- Иболит<sup>®</sup> Топ является самополирующимся – чем больше нагрузка, тем лучше выглядит поверхность пола.
- Иболит<sup>®</sup> Топ содержит специальный цемент, повышающий износостойкость без увеличения доли цемента. Это так же снижает риск образования трещин на поверхности.
- Иболит<sup>®</sup> Топ пропитывается влагой быстрее, чем другие подобные материалы. Это позволяет наносить материал на бетон позже, что ведёт к более равномерному цвету поверхности и лучшему конечному результату.
- Более чем 5 000 000 м<sup>2</sup> Иболит<sup>®</sup> Топ уложено по всему миру.

### Износостойкость:

Иболит<sup>®</sup> Топ успешно прошел испытания и рекомендован к использованию в соответствии с BS 8204: часть 2:2003(9) и EN 13892-4 с очень хорошей износостойкостью. Ознакомьтесь с результатами испытаний, проведенных Aston Service UK. Глубина износа Иболит<sup>®</sup> Топ после 2850 оборотов составила 0,08 мм, что подтверждает возможность его использования для промышленных полов с интенсивными нагрузками.

### Расход:

Иболит<sup>®</sup> Топ (серый) применяется с расходом 4-5 кг/м<sup>2</sup>.

### Упаковка:

Мешки по 25 кг или большие мешки по 500 кг на паллетах, обтянутых полимерной плёнкой, 1050 кг на паллете.



Качество бетонной поверхности, Стандарт Евросоюза SS EN 206-1	Истирание в мм, после 1600 оборотов (допускается 0,2)	Истирание в мм, после 2850 оборотов (допускается 0,2)
Бетон С25/30	0,80	
Бетон С32/40	0,40	
Бетон С40/50	0,20	
Иболит <sup>®</sup> Топ		0,08



BS 8204:часть 2/ASTM 169-A,  
Стандарт США/Великобритания  
EN13892-4

### Подходит для полов в:

- производственных и складских помещениях;
- логистических центрах;
- магазинах и торговых центрах
- аэропортах, железнодорожных и автобусных станциях;
- мастерских;
- гаражах и на парковках

### История

На протяжении последних 30 лет в Швеции было уложено 5 000 000 м<sup>2</sup> бетонных полов Иболит<sup>®</sup>.

### Как укладывать Иболит<sup>®</sup> Топ:

Иболит<sup>®</sup> Топ распределяют поверх свежеположенного бетона, затем поверхность затирают. Лучше всего наносить Иболит<sup>®</sup> Топ с помощью распределителей для сухих смесей.

См. отдельную инструкцию по укладке на обратной стороне этого листа.